

الخصائص الميكانيكية للأغشية الصلبة الرقيقة

**سلوان كمال جميل العاني و ذكرى قاسم عبد الرحيم
قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة بغداد - بغداد - العراق**

الملخص

في هذا البحث تم عرض بعض الخواص الميكانيكية للأغشية الصلبة الرقيقة وكذلك الطرق المتتبعة لقياس تلك الخواص. إن دراسة الخواص الميكانيكية له أهمية كبيرة وذلك لدور تلك الخواص في التأثير على الخواص المختلفة للأغشية ومنها الخواص الكهربائية والبصرية والخواص الأخرى ذات العلاقة. وكذلك تحسين تطبيقات تلك الأغشية وحماية تركيبتها الداخلي من التلف.

كلمات مفتاحية: أغشية رقيقة ، خواص ميكانيكية ، الإجهاد ، الصلادة ، الانفعال ، الالتصاقية.

1. المقدمة

لقد قام الباحثون بدراسة الخواص الميكانيكية منذ مطلع السبعينات وكان أول المستغلين بهذا المجال الباحث [25]. كانت أكثر الخواص دراسة هي الإجهاد المتولد عند نمو الغشاء، وبعد ذلك اتجه اهتمام الباحثين بالخواص الميكانيكية الأخرى مثل الالتصاقية والصلادة بالإضافة إلى الإجهاد وعلاقة الخواص بعضها ببعض بالإضافة إلى ذلك دراسة الخواص الميكانيكية للأغشية ومقارنتها مع الخواص المماثلة لها في المواد الحجمية (Bulk materials).

كانت الأبحاث الأولية على الخواص الميكانيكية تتعامل بصورة عامة مع المعادن وبعدها تم العمل على المواد العازلة (Dielectric) وأشباه الموصلات وتم اقتراح مفاهيم نظرية عامة فيها لتقسيير النتائج المستحصلة. وقام [5] بدراسة الخواص الميكانيكية للأغشية رقيقة من المعادن وأشباه الموصلات والعوازل والمقارنة بينها.

اتجهت أغلب البحوث إلى دراسة منحنيات الإجهاد – والمطاوعة بالإضافة لحدوث التشوه (غير المرن) والزحف (Creep) وعلاقة ذلك بقوة الشد وكذلك منشاً أو أصل الإجهادات الداخلية التي لها تأثير كبير على الموصفات المغناطيسية والتوصيلية الفائقة (المفرطة) والخواص البصرية للأغشية.

وأتجهت بعض البحوث الحديثة إلى دراسة الخواص الميكانيكية للأغشية المتعددة الطبقات ومن هذه الخواص الصلادة الدقيقة واختبارات الشد وكذلك الإجهادات [45] [18]

تلعب الخواص الميكانيكية للأغشية الرقيقة دوراً مهما جداً في كل تطبيق لأن استقرارية أنظمة الأغشية الرقيقة تعتمد عليها [43] ، حيث إن الإجهاد الداخلي والالتصاق غير الكافي على القاعدة يؤدي إلى تكون الشقوق وانبعاجها وانسلاخها من القاعدة. واتجهت البحوث إلى دراسة جملة من العوامل وتأثيرها في تحضير الغشاء وخصائصه البنائية وطبيعة القوى التي تتولد فيه وانعكاس ذلك على الخصائص الكهربائية والمغناطيسية والضوئية [41] وهذه العوامل هي:

- 1- ضغط وطبيعة الغازات المتبقية في حجرة التخمير وعلاقة ذلك بنقاوة الغشاء.
- 2- درجة حرارة المصدر (الفتيل) وعلاقتها بالطاقة الحرارية التي تحملها جزيئات المادة المتاخرة.
- 3- معدل الترسيب وتكاثف الذرات وتأثيره على بناء الغشاء وسرعة تكونه كجزر منفصلة في بداية الترسيب.
- 4- درجة حرارة القاعدة (الأرضية) وتأثيرها على درجة حرارة لذرات المادة المرسبة.
- 5- مادة القاعدة المرسبة عليها وتركيبها الجزيئي.
- 6- التفاعل الكيميائي بين المادة المرسبة والقاعدة.

2. الخصائص الميكانيكية

تتأثر الخصائص الميكانيكية إلى حد كبير بالاستقرارية الميكانيكية (Mechanical stability) وقوة التلاصق مع القاعدة (Adhesion force). ولتحديد هذه الاستقرارية وقوة التلاصق فإن هناك عدة كميات يمكن قياسها لهذا الغرض وهي:

- 1 الإجهاد (Stress)
- 2 المتانة (Strength)
- 3 الكسر (Fracture)
- 4 الصلادة (Hardness)
- 5 الانفعال (Strain)
- 6 السلوك اللدن (Plastic behaviour)


وسنأتي للحديث عن بعض من تلك الخواص ، ومن أهم تلك الخواص هو الإجهاد لأنه الأساس الذي تعتمد عليه الخواص الأخرى.

2 - 1 الإجهاد

يعتبر الإجهاد عاملًا مهمًا جداً في تأثيره على كفاءة الغشاء ومدى صلاحيته في التطبيقات العملية ، وقد أجريت دراسات عديدة لمعرفة قيمة ونوع الإجهاد في المواد المعدنية خاصة والإجهاد ظاهرة لا يمكن تجنبها حيث تنشأ بنشوء الغشاء.

إن الأغشية المحضرة بالترسيب الحراري تقع تحت تأثير إجهاد داخلي عالي تبلغ قيمته بين (-10^9 دين / سم²) اضافة إلى ذلك فإن الأغشية تمتلك كثافة عالية من العيوب (Lattice defects) وكثافة انخلاعات (Dislocation density) تصل إلى انخلاع / سم² ويحدث الانسلاخ بسبب نمو إجهاد القص (Shear stress) بين وجهي القاعدة والغشاء وزيادته بزيادة السمك مما يتسبب في جعل قوى التلاصق للغشاء بالقاعدة غير كافية. وكذلك حصول التشقق (Cracking) أو التبعع (Buckling) اعتناداً على طبيعة الإجهاد المترافق إذا كان من نوع الشد (Tensile) أو الكبس (Compressive) [15].

ويبين الشكل (1) الإجهاد لأغشية الألمنيوم Al الموصل والسلينيوم Se شبه الموصل وأوكسيد قصدير الانديوم ITO العازل [5]، وهي علاقة تزداد الإجهاد حتى يصل إلى قيمة عظمى ويصل الغشاء إلى حالة الغشاء المتصل وبعد ذلك يبدأ بالانفلاط وهذا التصرف يتفق أيضًا مع النتائج التي حصل عليها [2,3].



شكل 1: الإجهاد كدالة لسمك الأغشية [5]

تؤثر ظروف الترسيب بصورة كبيرة على حجم الحبيبات ومعدل تكوين النويات والمراكيز التي تتشكل في تكوين الغشاء. إنها النويات لتكون منها حبيبات الغشاء وإن أغلب هذه العناصر تأثيراً هو معدل الترسيب ودرجة الحرارة التي يجري عندها الترسيب والشوائب الموجودة التي تدخل في بناء الغشاء وطريقة الترسيب المتبعة في تكوين الغشاء.

إن نمو الغشاء في بداية الترسيب على القاعدة لا يكون طبقة ذرية وإنما ينمو بشكل منتظم ويبدأ بنويات تحوي نسبياً على عدد قليل من الذرات بحدود (10) عشر ذرات أو أكثر وتتم هذه النويات لتكون حبيبات أو بلورات صغيرة (Crystallite)، ويكون اتجاه البلورات في مستوى الغشاء عشوائياً إذا جرى الترسيب على قاعدة من مادة غير بلورية وباستمرار الترسيب سوف تتشكل مراكز تكون النويات وتبدأ الحبيبات بالاتصال لتكون الغشاء المتصل الذي يحتوي على عدد من الثقوب والمسامات (pores) وباستمرار الترسيب سوف تؤدي إلى ملء تلك الثقوب ويكون مصدراً لكتافة عالية من العيوب التي تؤثر بصورة كبيرة على قيمة الإجهاد وبالتالي على الخصائص الميكانيكية الأخرى [19]. وقد وضعت تفسيرات مختلفة حول أصل الإجهاد الداخلي فمنهم عزاه إلى التأثير الحراري وعملية التلدين التي تسبب في حدوث تحولات بنائية وبالتالي تغير واختلاف في حجم البلورات. والبعض الآخر ينسب الإجهاد إلى التحولات في الطور خلال عملية التكافث أو بسبب الطبقة السطحية للغشاء وعلاقتها بالتكلس والشد السطحي والعيوب البنائية أو تأثير وجود الشحنات الكهربائية أو لأن الحدود البلورية [19]. إما الإجهاد الداخلي في الغشاء فقد يقود إلى تكون الشقوق ويؤدي إلى انبعاجه ونقشه من القاعدة، وينشأ تباين في الخواص التي كانت متماثلة [17].

إن الإجهاد الداخلي في الأغشية الرقيقة يتربّب من مركبتين:

A- الإجهاد الحراري Thermal stress

إن الإجهادات الحرارية ناتجة من اختلاف درجات الحرارة بسبب اختلاف معامل التمدد الحراري بين الغشاء والقاعدة. وإذا كان معامل التمدد الحراري للغشاء أكبر من معامل التمدد الحراري للفقاعدة فإن إسهام الإجهاد الحراري (S_{th}) سيزيد ونكون الإجهادات الحقيقية صغيرة، ويمكن تقليل الإجهاد الحراري عن طريق ما يأتي:

- 1- اختيار مادة القاعدة بحيث يقارب معامل تمددها الحراري مع معامل التمدد الحراري للغشاء.
- 2- اجراء الترسيب بدرجة حرارة الغرفة.

توصل [15] إلى صيغة لحساب قيمة الإجهاد الحراري تعتمد على قيمة معاملات التمدد الحراري للقاعدة والمادة المترسبة وفرق درجات حرارة القاعدة أثناء عملية الترسيب وبعدها كما في المعادلة:

$$S_{th} = (\alpha_r - \alpha_s) \Delta T E_r \quad (1)$$

حيث α_r, α_s هي معاملات التمدد الحراري لكل من الغشاء والقاعدة، ΔT الفرق في درجات حرارة القاعدة أثناء وبعد الترسيب و E_r معامل المرنة لمادة الغشاء.

B- الإجهاد الذاتي Intrinsic stress

إن هذا النوع من الإجهاد له أهمية كبيرة لأنه انعكاس مباشر لنمو الغشاء ويعتمد على عدة عوامل: أولاً: سمك الغشاء: إن لسمك الغشاء أثراً كبيراً في نشوء الغشاء وتغيرات بنائه وإن علاقة الإجهاد بسمك الغشاء يختلف من مادة لأخرى.

ثانياً: درجة حرارة القاعدة: إذ تلعب دوراً مهماً في عملية تكافث بخار المادة المرسبة من خلال سيطرتها على الحركة السطحية لذرات تلك المادة وبالتالي على بناء الغشاء النهائي.

ثالثاً: معدل الترسيب: حيث بينت الدراسات أن زيادة معدل الترسيب يؤدي إلى زيادة الإجهاد.

رابعاً: التدرين: إن عملية التدرين تؤدي إلى تقليل الفراغات في بناء الغشاء وبالتالي تقليل كثافة العيوب التي تؤدي إلى تقليل قيم الإجهاد.

وهناك أربع طرق متبعة لقياس الإجهاد في الأغشية الرقيقة، ويبين الجدول (1) طرق القياس المعتمدة لقياس الإجهادات في الأغشية الرقيقة.

جدول (1): طرق القياس المعتمدة لقياس الإجهاد


ن	الطريقة	المبدأ	المصدر
1	القرص (Disk Method)	ملاحظة الانحراف في مركز القرص الدائري $S = \frac{E_f}{1 - V_f} \frac{\delta^2}{r^2}$ وباستخدام العلاقة	Maissel and Glang (1970) [31]
2	حيد الأشعة السينية (X-ray diffraction)	ملاحظة التغيرات في ثابت الشبكة $S = \frac{E_f}{2V_f} \frac{a_0 - a}{a_0}$ وباستخدام العلاقة	Maissel and Glang (1970) [31] (Hoffman (1966 [22]
3	الانحناء (Bending)	اختيار قاعدة مستطيلة تثبت من أحد طرفيها ويكون انحناء في النهاية الطليقة وباستخدام العلاقة $S = \frac{E_s d_s^2 \delta}{3l^2 d_f}$	Al-Ani et al (2001) [5] , Hoffman (1966) [22] , Saeed (1980) [41]
4	طرق أخرى (Other Methods)	عن طريق التغير في بعض الخصائص الكهربائية والبصرية نتيجة الإجهاد	Hoffman (1966) [22] , Caswell etal (1979) [12]

مفتاح للجدول: V_f = معامل بوازن، δ = التغير في مركز انحراف القرص، r = نصف قطر القرص الدائري، a_0 = ثابت الشبكة، d_s = سمك القاعدة، d_f = سمك الغشاء، l = طول القاعدة التي يجري عليها الترسيب.

2-2 قوة المثانة Strength force
بالرغم من أن الغشاء منظم إلا أنه يعاني زحفاً وتشويفاً وهناك أربعة تأثيرات للسطح على قوة المثانة وقد لخصت هذه التأثيرات من قبل [22] كما يلي:

- 1 الانخلاعات للسطح
- 2 وجود سطح جديد بسبب حركة الانخلاعات اللولية التي تقطع السطح.
- 3 تأثيرات تشتت السطح بسبب طبيعة عدم انتظام السطح.
- 4 تغيرات ثابت الشبكة على السطح.

ويبيّن الشكل (2) العلاقة بين مثانة السطح والسمك لغشاء النيكل حيث نلاحظ أن المثانة تزداد مع نقصان سمك الغشاء.



شكل 2 : العلاقة بين متانة السطح وسمك غشاء النikel [22]

Fracture 3-2 الكسر

عندما يكون الانفعال عالياً في الغشاء فإن الغشاء سوف ينكسر. وإن هذه التشوّهات تحدث بواسطة الانخلاءات التي تكون مسؤولة عن الكسر في الغشاء.

4 الصلادة الدقيقة Microhardness

وهي إحدى الخصائص الميكانيكية المهمة للأغشية وترتبط مع خواصاً أخرى مثل مقاومة المادة للتخدش والتمزق. وتعرف الصلادة بأنها مقاومة المادة للتشوه اللدن الموضعي بتأثير أداة الغرز (Indenter) عليها بفعل الحمل المسلط ولزمن تأثير معين [27]


تعتمد الصلادة على بنية الغشاء المرسّب وتركيبه الكيميائي وخواص السطح البيني (Interface) والاحتكاك بين أداة الغرز وسطح الغشاء علاوة على تأثير وجود فلزات أخرى مترسبة، إذ تؤثر في الصلادة بشكل ملحوظ وخاصة في الأغشية ذات الخواص الميكانيكية الضعيفة والسلوك المرن لللنن لتشوه الغشاء والقاعدة، وكذلك اختلاف الصلادة باختلاف الحجم الحبيبية للغشاء نفسه نتيجة لظروف الترسيب. ويمكن الحصول على صلادة الغشاء أيضاً من خلال صلادة الغشاء والقاعدة معاً وصلادة القاعدة المرسّب عليها وفق العلاقة الآتية [27]

$$H_C = \frac{A_f}{A} H_f + \frac{A_s}{A} H_s \quad \dots \quad (2)$$

حيث H_C صلادة الغشاء والقاعدة معاً، H_f صلادة الغشاء، H_s صلادة القاعدة، A تمثل مساحة الغشاء والقاعدة معاً


$$A = A_s + A_f$$

ويبيّن الشكل (3) رسمًا توضيحيًا للتأثير والشقق الحاصل في الغشاء نتيجة تسلیط حمل عليه.



شكل 3: أ- يمثل مساحات تحت الحمل A_s , A_f للغشاء والقاعدة على التوالي
ب- مقطع عرضي للحز على مادة مطلي [27]

أما الشكل (4) فيبين بعض الصور للأثر المتولد على أغشية الكروم الرقيقة حيث نلاحظ وجود تشوه حول حافة التأثير على الغشاء من خلال الحمل المسلط ونلاحظ من الشكل أن عمق الأثر المتولد يزداد تدريجياً بزيادة الحمل المسلط من (أ) إلى (د) كما في الشكل أدناه [27] (Johnson and Hogmark 1984).



شكل 4: صور المجهر الإلكتروني للأثر المتولد مع أحجام مختلفة [27]
أ- $L=25\text{gf}$, $d=8\mu\text{m}$, ب- $L=15\text{gf}$, $d=5.5\mu\text{m}$
ج- $L=100\text{gf}$, $d=18\mu\text{m}$, د- $L=50\text{gf}$, $d=12\mu\text{m}$

يتم استخدام اختبارات الصلادة الدقيقة للأغشية الرقيقة لأن سمك الغشاء قليل ولا يجب أن يتعدى عمق الأثر الذي يتولد من الحمل إلى $1/10$ من السمك، حيث إن نفاده إلى عمق أكبر من هذه النسبة يؤدي إلى نزول الحمل على القاعدة ويكون هناك خطأ في قياس الصلادة للغشاء، وإن هناك نوعين من الصلادة المايكروية التي يكون فيها عمق النفوذ لا يتجاوز $1/7$ من سمك الغشاء المستخدمة في الأغشية الرقيقة وهما:

أ- صلادة فيكرز

تتضمن حز قطري لقاعدة مربعة الشكل بزاوية 136 درجة بتسليط حمل لمدة $(10-15)$ ثانية على سطح المادة ويرمز لها بـ (H_V) ونحصل عليه بقسمة القوة (P) على مساحة السطح (M) وفق العلاقة [10]

$$H_V = \frac{P}{M} \quad (3)$$


حيث أن:

$$M = \frac{d^2}{2 \sin \alpha / 2} \quad (4)$$

حيث d قطر الحز ومن (3) و (4) نحصل على:

$$H_V = 1.8544 \frac{P}{d^2} \quad (5)$$

ويوضح الشكل (5) مخطط لكيفية الحصول على صلادة فيكرز




شكل 5: مخطط لكيفية الحصول على صلادة فيكرز [10]

ب- صلادة كنووب Knoop hardness

تتضمن حز قطري لقاعدة بتشكل معيني وبزاوية 172.3 درجة وبتسليط قل لمرة $(15-10)$ ثانية على سطح المادة وتعطى بالعلاقة:

$$H_K = 14.23 \frac{P}{L^2} \quad (6)$$

ويوضح الشكل (6) مخطط لكيفية الحصول على صلادة كنووب.



شكل 6: مخطط لكيفية الحصول على صلادة كنووب [10]

3. الالتصاق Adhesion

إن الالتصاق هو تعبير عن القوى الداخلية الرابطة لسطح الغشاء وهذه القوى [26] هي :

- 1- القوى الكهربائية المستقرة
- 2- قوى فاندرفال
- 3- قوى الأواصر الكيميائية

وهناك عوامل تؤثر على قيمة الالتصاق ومنها:

- 1- الانتشار المستمر للأوكسجين من المحيط.
- 2- الشوائب الموجودة على القاعدة.

تعتمد الالتصاقية أيضاً على الطاقة الحركية للذرات وتزداد الالتصاقية بزيادتها، أما الطاقة الممترزة (Adsorption Energy) تعد عاماً مساعداً لضبط سلوك تكافف الذرات على السطح وتكوين التويات للغشاء على السطح وإن قيم الالتصاق لكل سم² يمكن أن تساوي طاقة الامتراز لكل ذرة التي تعطي بالعلاقة:-

$$E_o = \frac{-3\alpha_1\alpha_2 h(v_1 v_2)}{2S^6(v_1 + v_2)} \quad (7)$$

حيث α_2, α_1 الاستقطابية لذرتين 1 و 2
 v_2, v_1 الترددات الاهتزازية الخاصة
 h ثابت بلانك
 S مسافة التوازن للذرات المتكافئة

وعندما تكون الذرات المتكافئة متضمنة حصول أواصر كيميائية فأنتا تحصل على قيمة عالية لطاقة الامتراز وبالتالي تحصل على قيمة عالية لقوه الالتصاق.

إن من أهم الطرق لتعزيز الالتصاق بين الغشاء والقاعدة هي:

- 1- إخضاع القاعدة لقصف أيوني لأحد الغازات قبل أو بعد تحضير الغشاء
- 2- إخضاع الغشاء لقصف بسيل الكتروني
- 3- تنظيف القاعدة كيميائياً أو بطريقة التفريغ التوهجي

- 4- تسخين القاعدة قبل وبعد التحضير
- 5- خلق طبقة وسطية بين الغشاء والقاعدة لجعل قوة الارتباط ذات طبيعة كيميائية ومن هذه المواد أكاسيد المعادن.

وهناك عدة طرق عملية لقياس الالتصاقية بين الغشاء الرقيق والأرضية التي يرسب عليها، وبين الجدول (2) الطرق المستخدمة لقياس الالتصاقية للأغشية الرقيقة والباحثين الذين استخدموها الطري أعلاه.

جدول 2: طرق القياس المعتمدة لقياس الالتصاقية

النوع	المبدأ	الطريقة
Chatfield (1947) [13]	تحني القاعدة حتى يزال الغشاء	الانحناء (Bending)
Wlodek and Wulff (1960) [49]	تسحق القاعدة حتى يزال الغشاء	السحق (Squashing)
Holland (1956) [24]	الصقل أو الحاك لسطح القاعدة	الحاك (Abrasion)
Losse (1942) [30]	الت BXIN و فجأة التبريد يؤدي إلى إزالة الغشاء	الحرارة والتبريد المفاجئ (Heating and Quenching)
Westwood (1976) [48]	باستخدام مسمار ذي رأس مدبوب يسحب على الغشاء	الخدش (Scratching)
Martin (1938) [32]	الطرق يكسر ويزييل الغشاء	الطرق (Hammering)
Al-Ani (2002) [6] Moshi and Saeed (1989) [36]	يسحب الغشاء بصورة مباشرة في حالة كون الغشاء سميكاً أما إذا كان سمكه غير كافي فيتم لصق دبوس سميك على الغشاء لعرض سحبه من الأرضية وهي الطريقة التي اتبعناها لأغشية بسمك لا تزيد عن 800 نانومتر	السحب (Pulling)
Benjamin and Weaver (1960) [9]	الغشاء يتقدّم باستعمال شريط قابل للالتصاق	القشر (Peeling)
May et al (1957) [33]	يتعرض الغشاء أو القاعدة إلى تباطؤ ضعيف	التباطؤ (Deceleration)


4- العلاقة ما بين الخواص الميكانيكية والخواص الأخرى

تؤثر العديد من العوامل في طبيعة الغشاء المترسب مثل درجة الحرارة وكثافة التيار وجود الشوابن وبالتالي مدى ملائمته للتطبيقات المختلفة. ومع تباين التطبيقات وتتنوعها توجد بعض الخواص الأساسية التي لابد من تحديدها لتحديد كفاءة الغشاء مثل سمك الغشاء وكذا وجود المسامية وتنوعها وعلاقتها بخشونة السطح والتصاق الغشاء بالقاعدة المرسّب عليها ووجود الإجهادات الداخلية ومقاومتها للنّاكل وللظروف الجوية ومقدار انعكاسيته للأطوال الموجية.[4])

وفيما يلي بعض الخواص التي لها الأثر الكبير على الخواص المختلفة وخواص الميكانيكية منها:


1- الخواص الكهربائية:

تعتبر كثافة التيار هي أحدى الخواص المهمة للأغشية الرقيقة. والتي ترتبط بمسامية الغشاء وكذلك تتأثر بسمك الغشاء وكذلك تؤثر على خواص الغشاء وكفاءته للتطبيقات المختلفة. إن أبرز العوامل التي تؤثر على الكثافة هي ظروف الترسيب وطبيعة القاعدة التي يجري عليه الترسيب ونلاحظ من الشكل (7) زيادة قيمة الصلادة مع زيادة قيمة كثافة التيار (A) وتحسن الصلادة عند نفس كثافة التيار مع زيادة درجة حرارة الترسيب لأغشية الذهب السبانكي.[4].



شكل 7: زيادة قيمة الصلادة مع كثافة التيار لغشاء الذهب السبائكى [4]

أما الشكل (8) فيوضح كيفية تغير الإجهاد (S) مع كثافة التيار (J) مع زيادة كثافة التيار التي تؤدي إلى زيادة معدل الترسيب مما لا يتيح الفرصة الكافية للذرات الواحدة كي تأخذ المكانة لها بتأثير اختلاف الثوابت الشبكية والأقطار الذرية للأيونات المترسبة وبالتالي عدم توافق في البنى البلورية فتسبب ضعفاً وإجهاداً للسطح البيني بين الغشاء والقاعدة [4]



شكل 8: تغير الإجهاد مع كثافة التيار لغشاء الذهب السبائكى [4]

2-4 التركيبة والبنائية

أ. المسامية Porosity

تعرف المسامية بأنها الفجوات والفراغات الموجودة في الأغشية الرقيقة وتؤثر في خواصها. وهي نوعان مسامات مغلقة التي توجد ضمنياً بين الطبقات المترسبة وسببها فقاعات الهواء ووجود بعض الذرات على السطح وتكون مصدراً للاجهادات ومسامات مفتوحة وهي مسارات تربط سطح القاعدة مع سطح الغشاء الخارجي وسببها وجود شوائب على سطح القاعدة أو أن تكون عملية التطظيف غير دقيقة ومن الصعب أن ترتبط الذرات الواسلة في تلك المناطق بسبب عدم التوافق. وتشا هذه المسamas من الخشونة والعليوب السطحية [4]

ب. مقاومة البلي Wear resistance

يعرف البلي بأنه فقدان المادة المستمر بفقدان جسيمات من على السطح الصلب بسبب الفعل الميكانيكي المستمر عليها، إن البلي للأغشية تعتمد على خصائص الغشاء كالكتافة والمسامية والسمك وصلادة الغشاء والقاعدة وكذلك الحمل المسلط على الغشاء.

أما أنواع البلي فهي البلي الالتصاصي والاحتكاك والتآكل، ويعتبر البلي الالتصاصي أكثر الأنواع شيوعاً ويؤدي إلى حدوث التشوه والتشكل اللدن الموضعي للسطح ضعيف التماسك حيث تكون الأوصار ضعيفة ويكون الغشاءلينا وبالتالي يؤدي إلى خفض قيمة الالتصاصية له.


جـ- الامتراز وانتشار الغازات ونمو الغشاء Adsorption , gas diffusion and film growth

ان قياس الاجهاد يمكن استخدامه لدراسة تأثير عوامل الترسيب مثل الوسط ودرجة حرارة القاعدة على نمو وتركيب الأغشية، كذلك يمكن استخدامه لدراسة امتراز الغاز أي عملية تكثيف جزيئات الغاز على السطح، حيث ان الغازات التي يتم امترازها على سطح الغشاء لاتخترق الغشاء ولهذا فإن تغيرات الإجهاد يمكن استخدامها كمجس أو متحسس لفراغات والقوافل في هذه الأغشية [2] [33]


3-4 الخواص البصرية Optical properties

إن للخواص البصرية تأثيراً كبيراً على الخواص الميكانيكية حيث تعمل طاقة الفوتونات الساقطة على زيادة الالتصاصية بسبب أن طاقة التشيع قد استخدمت لتحويل قوى الارتباط البيني إلى الأصارة الكيميائية التي تزيد من الالتصاصية وبالتالي التقليل من الإجهادات، كذلك إن الطاقة التي تعمل على استرخاء الشد السطحي وتوسيع من مساحة الارتباط بين الغشاء وقاعدته وهذا يكون لأطوال موجية معينة حيث أن بعض الطاقات تعمل العكس [36].

وبيين الشكل (9) العلاقة بين طاقة التشيع وقوة الالتصاص [9]، حيث نلاحظ زيادة الالتصاصية بزيادة طاقة التشيع لمادة الحديد. أما الشكل (10) يبيّن العلاقة بين قوة الالتصاص و زمن التشيع.



شكل 9: العلاقة بين طاقة التشعيع وقوة الالتصاق لغشاء الحديد [9]




شكل 10: العلاقة بين زمن التشعيع وقوة الالتصاق

4-4 علاقة قوة الالتصاق بزمن التعتيق

إن زمن التعتيق (Aging) يزيد من قوة الالتصاق حيث إن التعتيق يزددي إلى تكون طبقة أوكسidiّة على السطح مما يزيد من التصاق الغشاء بقاعدته، كذلك يعزى السبب إلى امكانية حصول الانشار من الغشاء إلى داخل القاعدة بمرور الزمن بعد التحضير [36]

ويبيّن الشكل (11) العلاقة بين قوة الالتصاق وزمن التعتيق حيث نلاحظ أن العلاقة طردية حيث تزداد الالتصاقية بزيادة زمن التعتيق.



شكل 11: العلاقة بين قوة الالتصاق وزمن التعتيق لغشاء الحديد [36]

5-الدراسات والبحوث الحديثة

5-1 الدراسات العراقية

سيتم في هذه الفقرة إيجاز الأبحاث المنصورة والرسائل الجامعية التي أجريت في جامعتنا والتي تمت من الحصول عليها وكما يلي:

5-1-1 تمت دراسة الإجهادات للأغشية المعدنية المرفقة (Al, Pb, Ag, Au) ووجد أن الإجهادات تكون إما شدية أو اضغاطية وكذلك دراسة تأثير معدل الترسيب على قيمة هذه الإجهادات وعلاقة الإجهاد مع درجة حرارة الانصهار عند ثبوت السمك والعلاقة بين الإجهاد والسمك [41].

5-1-2 درس أثر التشيعي بالفوتوныات على قوة التصاق أغشية الحديد والألمنيوم ووجد أن قوة الالتصاق تزداد مع زيادة طاقة الفوتوونات ولاطوال موجية معينة وان فترة التعتيق تعمل على تعزيز قوة التصاق أغشية الحديد.

5-1-3 أجريت دراسة ومقارنة لبعض الخصائص الميكانيكية لأغشية الألمنيوم والسيلينيوم وأوكسيد قصدير الأنديوم المرفقة ووجد أن الالتصاقية تزداد مع زيادة درجة حرارة التلدين طردياً وعكسياً مع سمك الأغشية وكذلك بالنسبة للصلادة حيث تزداد الصلادة للأغشية الملتصقة بصورة قوية وبالتالي يكون الإجهاد قليلاً، وكذلك وجد ان الإجهاد يكون متغيراً مع السمك ويكون الإجهاد إما شدي أو اضغاطي [7] [6] [5].

5-4 درست بعض الخصائص الميكانيكية أغشية الذهب السبائك المحضرة بطريقة التخمير الحراري وحيث وجدت علاقة تغير الإجهاد والصلادة مع كثافة التيار وكذلك تم معرفة تأثير المسامية ومقاومة البلي على تلك الخصائص (4).

وفي الجزء القادم سوف ننطرق لأهم الدراسات العالمية والتي أجريت خلال العقد الماضي.

2-5 الدراسات العالمية

استمرت الأبحاث في دراسة الخواص الميكانيكية للأغشية الرقيقة، حيث تم ايجاد العلاقة مابين مختلف الخواص الميكانيكية للأغشية ITO الرقيقة من قبل [42] من خلال دراسة تأثير الإجهاد في الالتصاقية وعلاقة الصلادة والإجهاد، وقام [14] بدراسة تأثير ضغط غاز الاركون في عملية نمو وتركيب الغشاء والخواص الميكانيكية للأغشية التيتانيوم والألمنيوم ودراسة تأثير سمك الغشاء ودرجة حرارة القاعدة وضغط الغاز. كما درس تأثير المعاملة الحرارية على الخواص الميكانيكية والتركيبيّة لغشاء الألمنيوم وفي العام نفسه قام [34] بدراسة الالتصاقية للأغشية السليكايت والزيولait [9]. أما [47] فقد قاما بدراسة مقارنة مابين بعض الخواص الميكانيكية للأغشية الألمنيوم والنحاس مقارنة للخواص المماثلة لها في المواد الحجمية ووجدا انها تختلف بسبب تأثيرات السطح البيني والتركيب الداخلي للغشاء.

استخدم [16] اختبارات عديدة لتحديد خصائص اغشية TiN , NbN , CrC و التركيب متعددة الطبقات. واستمرت الدراسات بأتجاه اخر حيث قام [37] بدراسة تأثير خواص القاعدة في نمو أغشية التيتانيوم وقياس الإجهادات للأغشية. وقام [20] بدراسة الخواص الميكانيكية للأغشية ITO , TaN , NbN وهي معامل يونك والصلادة وقوه التصدع والإجهادات، أما [39] فقد قاما بدراسة اختبار تطبيق الصلادة على حزم الألمنيوم وتم حساب معامل المرونة.

وقام[38]) بدراسة تأثير الخواص الكيميائية للقاعدة في نمو أغشية التيتانيوم وباستخدام الماء وبمختلف الضغوط الجزئية للماء وتم قياس الإجهاد لهذا الغشاء.

الجدول (3) يوضح الدراسات والبحوث التي أجريت لدراسة الخواص الميكانيكية المختلفة على بعض الأغشية الرقيقة المواد منذ عام 1960 وحتى الآن.

جدول 3: يوضح بعض المواد التي تم دراسة الخواص الميكانيكية لها.

نوع المادة	طريقة التحضير	الخواص التي تم قياسها	المصدر	ت
Si	التبيخ الحراري	الإجهاد	Holland (1960) [25]	1
Si	التبيخ الحراري	الإجهاد	Hill etal (1966) [66]	2
W,Nb,Zr,V,Al	الترنيذ	الإجهاد	Hoffman and John (1977) [23]	3
ITO	الترنيذ	الإجهاد	Just etal (1977) [28]	4
Pb,Al,Ag,Au	التبيخ الحراري	الإجهاد	Saeed (1980) [41]	5
Se	الطلاء الأيوني	الالتصاق	Raven (1988) [40]	6
TiC , TiN	ال الطلاء الأيوني	الالتصاق والصلادة	Hummer and Pery (1983) [26]	7
Au , Ag , Cu ,Ge	التبيخ الحراري	الإجهاد	Abermann etal (1983) [1]	8
Gr	التبيخ الحراري	الصلادة	Abermann (1992) [3]	9
Cu , Ag	التبيخ الحراري	الإجهاد	Abermann (1990) [2]	10
Fe	التبيخ الحراري	الالتصاق	Moshi and Saeed (1989) [36]	11
Al	التبيخ الحراري	الالتصاق	Moshi and Saeed (1989) [35]	12
TiO2	الترنيذ	الإجهاد	Vertenar (1990) [46]	13
Cu	التبيخ الحراري	الإجهاد والالتصاق	Lafontaine and Li (1990) [29]	14
Ge	التبيخ الحراري	الإجهاد والالتصاق	Thurner and Abermann (1990) [44]	15
ITO	التبيخ الحراري	الإجهاد والصلادة	Suzuki etal (1994) [42]	16
TiAl , Al , Ti	الرش	الإجهاد	Combadiere (1997) [16]	17
NbN , CrC , TiN	خواص متعددة		Hedenqvist etal (1997) [20]	18
Ti	UHV(cantilever beam tech.)	الإجهاد	Poppeller and Abermann(1997) [37]	19
Ti	UHV(cantilever beam tech.)	الإجهاد	Poppeller and Aberman (1998) [38]	20
Al,Se,ITO	التبيخ الحراري	الإجهاد ، الالتصاقية ، الصلادة	Al-Ani etal (2001) [5] , Al-Ani etal (2002) [6]	21

6- التوجهات المستقبلية

إن أغلب البحوث الحديثة تتجه إلى دراسة خواص سطح القاعدة المرسوب عليها الأغشية الرقيقة سواء كانت الخواص الفيزيائية أو الكيميائية وتتأثر تلك الخواص على نمو الأغشية وانعكاس ذلك على الخواص المختلفة للأغشية ومن ضمنها الخواص الميكانيكية، بالإضافة إلى ذلك دراسة تأثير الغازات الدالة أثناء عملية تحضير الغشاء والتفاعل الذي يحدث بين تلك الغازات والأغشية وإن ذلك بالتأكيد له تأثير مباشر وحاصل على دخول هذه الأغشية في تطبيقات حديثة ومستقبلية ،

7- الاستخلاصات

- 1-7 لقد تم عرض الخواص الميكانيكية للأغشية الرقيقة وتوضيح أهم النماذج النظرية والعلاقات الرياضية للطرق المستخدمة لقياس هذه الخواص ومنها الإجهاد والمثانة والكسر والصلادة بإنواعها والانفعال والاتصالية.
- 2-7 تم استعراض أهم طرق القياس العملية للخواص الميكانيكية للأغشية الرقيقة وتتأثرها على الخواص الأخرى كالكهربائية والبصرية والتركيبية ومجالات تطبيقها صناعياً.
- 3-7 تم عرض ما متوفّر لدينا من ابحاث ورسائل دراسات عليا في مجال الخواص الميكانيكية للأغشية الرقيقة عربياً و عالمياً.
- 4-7 تم شرح سلوك بعض هذه الخواص للأغشية معدنية رقيقة وعزلة وشبه موصلة وذلك لإيضاح نوع العلاقة بين هذه الكميات المقاسة وتم النظر إلى توجهات البحوث الحديثة والمستقبلية في هذا المجال

المراجع

- 1) Abermann. R , R. Koch and H. P. Martinz (1983) , "Internal stress of thin silver , copper , gold and charmanium films a comparison " , Vacuum , 33 , p.871.
- 2) Abermann, R. , (1990) , "Measurements of the intrinsic stresses in thin metal films" , Vacuum , 41 , No.4-6 , pp(1279-1282).
- 3) Abermann, R, (1992) , "In situ measurement of stresses in thin films" , Mat. Res. , Soc. Symp. Proc. 239 , pp(25-36).
- 4) Al-Ani. A, (2000) , "Gold alloy plating" , MSc. Thesis submitted to Dept. of Applied Sciences , University of Technology , Iraq.
- 5) Al-Ani , S.K.J. و R.Al-Haddad and Th.Al-Ani (2001) , "Study and comparison of the structure and stress for thin Aluminum (Al) , Selenium (Se) and the Indium tin oxide (ITO) films" , Iraqi J. of Science ,42C , No.3 , pp.29-42.
- 6) Al-Ani S.K. J., R.Al-Haddad and Th. Al-Ani (2002) , "Study and comparsion for hardness of thin Aluminum (Al) , Selenium (Se) and Indium tin oxide ITO films" , Iraqi J. of Science , 43C , No.3 . pp.69-76.
- 7) Al-Ani. Th , S.K.J.Al-Ani and R. Al-Haddad (2002) , "Study and comparison for adhesion of thin Aluminum (Al), Selenium (Se) and Indium tin oxide ITO films" , Iraqi J. of Science ,43C, No.1 , pp.36-44
- 8) Benamati B. G., P.Casarade and A. Fazio , (1996) , "Effect of heat temperature and cooling rate on microstructural and mechanical characteristics of Aluminide coating on MANET Steel" , J. of Nuclear Materials , 230 , No.3 , pp.(214-218).
- 9) Benjamin. P , C. Weaver (1960) , "Measurement of adhesion of thin films" , Proc. Roy. , Soc. A 254 (1960)163.
- 10) Bolton. W , (1998) , "Engineering materials technology" , 3rd ed. PP(55-59).
- 11) Caswell.H.L. , J.R. Preist and Y.Bndo (1979) , J.Appl. Physics 315.
- 12) .Chatfield. H.W , (1947) , Paint , 17 , 295.

- 13) Chinmulgund. M , M.Inturi and R.B. Barnard , (1996) , "Effect of Ar gas pressure on growth , structure and mechanical properties of Ti , Al , TiAl and Ti//3Al films" , Thin Solid Films , 270 , No.1-2 , pp(260-263).
- 14) Chopra.K.L , (1975) , "Thin film phenomena" , McGraw – Hill , Book Company , New York , PP(266-327)
- 15) Combadiere.L.M. , (1997) , "Influence of substrate temperature on the mechanical properties of thin films" . Surface and Coating Technology 88 N1-3 . pp(28-37).
- 16) Eckertova. L , (1984) , " Physics of Thin Films " , 2 end. Plenum Press New York and London.
- 17) Gao H.C.. and C. Lee (1992) , "Elastic contact versus identification modeling of multi – layered materials , Int. Journal of Solids and Structures 29 , No.20 , PP.(2471-2492).
- 18) Heavens O.S , (1970) , "Thin film Physics" , Methuen and Co. Ltd. Halsted press , New york , pp(53-61).
- 19) Hedenqvist.P , S. Jaconson and S. Hogmark , (1997) , "Thribological PVD coatings characterization of mechanical properties " , Surface and Coatings Technology , 97 , pp.(212-217).
- 20) Hill.A.E. and G.R. Hoffman (1966) , "Stress in films of silicon monoxide" , J. of Appl. Phys. , 18 , pp.(13-22).
- 21) Hoffman. R.W , (1966) , "The mechanical of thin condensed films" , New York , p.11
- 22) Hoffman D..W. and A. John. , (1977) , "The compression stress transition in Al , V , Zr , Nb and W metal films sputtered at low working pressures" , Int. Conf. on Metallurgical Coatings , PP.(387-395).
- 23) Holland. L (1956) "Vacuum deposition of thin films " , Chapman and Hall , Ltd , London.pp.98-103.
- 24) Holland L. ,(1960) , "Annealing of residual stress in silicon monoxide films" , J. Appl. Phys. , 12 , Oct. , PP(580-581).
- 25) .Hummer. E and A. J. Pery (1983) , "Adhesion and hardness of ion-plated Tic and TiN coatings" , Thin Solid Films , 101 , pp(243-251).
- 26) Johnson, B and S. Hogmark , (1984) , "Hardness measurements of thin films" , Thin Solid Films , 114 , pp257-269.
- 27) Just. M , N. Maintzer and I.Blech. , (1977) , "Stress in transparent conductive Sn-doped Indium oxide thin films" , Elsevier Seqvoia , pp(119-120).
- 28) Lafontaine. R W. and B. , Li , (1990) , "Effect of residul stress and adhesion on the hardness of copper films deposited on Silicon" , J. of Materials Research , 5 , N4 , pp(776-783).
- 29) Loose. S.V. , (1942) , Trans , Electrochem , Soc. 107.
- 30) Maisel.I. L and R. Glang , (1970) " Hand book of thin film technology " , Mc Graw – Hill , New York , pp (4-47).
- 31) Martin.C. R , (1938) , Proc. Finishing London 2,7.
- 32) .May. D. W. , W. Smith and C. O. Snow (1957) , Nature , 179 , 494.
- 33) Mintova. S. and K.Valentin , (1996) , Adhesivity of molecular sieve films on metal substrate " , Zolites , 17 , No.5-6 , pp.(462-465).
- 34) Moshi ,G. , M.Saeed , (1989) , "Styudy of some Adhesion parameters of Al films" , J. of Engineering and Technology , 4, No.7.
- 35) Moshi ,G. and M. Saeed , (1989) , "The effect of radiation on the adhesion force for Iron films" , J. of Engineering and Technology , 2, pp.(98-113).
- 36) Poppeller. M , and R. Abermann , (1997) , "Influence of substrate properties on the growth of titanium films , Part I , Thin Solid Films , 295 , pp.(60-66).
- 37) Poppler. M. and R. Abermann , (1998) , "Influence of substrate properties on the growth of titanium films" , Part II , Thin Solid Films , 320 , pp.(3331-337).
- 38) Randall. N.X, E. Hollander and C. Julia (1997) , "Application of nano hardness tester of Aluminum bond pads surface and coatings technology " , Thin Solid Films.
- 39) Raven (1988) , "The adhesion and interface chemistry of ion-plattted Selenium " , Thin Solid Films , 87 , pp(337-346).
- 40) Saeed M. , (1980) , 'Study of the stress for metal thin films" , M.Sc. Thesis , University of Technology , Baghdad , Iraq.
- 41) Suzuki.S. H , N.Oyama and T. Suzuki , (1994) , "Effect of internal stress on adhesion and other mechanical properties of evaporation ITO films" , J. of Adhesion Science and Tech. 8 , No.3 , pp(261-271).

- 42) Tong.C. H. , C.M. LO. , (1976) , J.Vac. Sci. , Tech. 13 , p99.
- 43) Thurner and Abermann. G.R, (1990) , "On the mechanical properties of UHV- deposited Cr films and their dependence on substrate temperature oxygen pressure and substrate material " , Vacuum , 41 , pp(1300-1301).
- 44) .Van. H , D.Josell and D.Schectman (1996) , "Tensile test of low density multilayer thin film" , Materials Research Society , USA , PP. 139-144.
- 45) Vertenar. P (1990) , "The stress reduction in TiO₂ films" , Vacuum , 40 , No.1 1 , 2 pp(173-170).
- 46) Vinci. R. , and J.Joost , (1996) , "Mechanical behavior of thin films" , Polymers Annual Review of Materials Science , 26 , pp.(431-462).
- 47) Westwood.W.D , (1976) , Glow discharche sputtering , Progress in Surface Science, 67 , pp(71-111).
- 48) Woldek. S.T. and T. Wulff (1960) , J. Electrochem , Soc. , 107 , 565.

The Mechanical Properties of Thin Solid Films

S.K.J. Al-Ani and Th. Al-Ani

Department of Physics , College of Science , University of Baghdad , Jadirya , Baghdad , IRAQ.
E.mail: saiwan _ karmi @ yahoo.com

Abstract

In this paper, the mechanical properties of thin solid films are presented. These properties are: stress, hardness, strain and adhesion. The available measuring methods are reviewed in details. The study of such properties is of great importance especially in their effects on the electrical, optical and related properties of thin films. Furthermore, it improves the applications of these films, as well as protecting their internal structure from damage.

Keywords: Thin film , mechanical properties , stress , hardness , strain , adhesion .